

# Spécifications

## OXYDE DE ZINC CACHET VERT

<b>CARACTERISTIQUES</b>	<b>Valeur</b>	<b>METHODE</b>
- Densité apparente	0.55 – 0.75 kg/l	IL 002
- Surface spécifique (BET)	5 - 6 m <sup>2</sup> /g	IL 007
- Refus au tamis de 45 $\mu$	0,05 % max.	IL 004
- Teneur minimale ZnO	99,5 % min.	IL 005
- Pb (PbO)	0.15 % max.	IL 011
- Fe	100 ppm max.	IL 011
- Cd	80 ppm max.	IL 011
- Perte à 825 °C	0,3 % max.	IL 003
- Humidité	0,2 % max.	IL 006
- Solubles dans l'eau	0,028 % max.	IL 008
- Insolubles dans l'acide chlorhydrique	0,02 % max.	IL 008