

# OXYDE DE ZINC- CACHET OR A.ESSE

CARACTERISTIQUE	Valeur	METHODE
- Densité apparente	0.65 kg/l +/-0,1	IL 002
- Surface spécifique (BET)	6 m <sup>2</sup> /g +/-1	IL 007
- Refus au tamis de 45µ	-	IL 004
- Teneur minimale ZnO	99,9 % min.	IL 005
- Pb (PbO)	50ppm max.	IL 011
- Fe	traces	IL 011
- Cd	traces	IL 011
- AL	-	IL 011
- Ni	-	IL 011
- Mn	-	IL 011
- perte à 825 °C	0,25 % max.	IL 003
- Humidité	0,10 % max.	IL 006
- Insolubles dans l'acide chlorhydrique	-	IL 008